

СПЕЦИФИКАЦИЯ
PRO Primer 20.07.2020

PRO Primer
водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка
ТУ 20.30.11-118-93296022-2020

ТИП	Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая полиакриловая грунтовка глубокого проникновения по минеральным поверхностям для наружных и внутренних работ
ПРИМЕНЕНИЕ	Для грунтования под окрашивание водно-дисперсионными красками минеральных фасадов, бетонных, оштукатуренных поверхностей, силикатного кирпича, ЦСП, ГКЛ, СМЛ и ГВЛ, а также в качестве пылесвязывающего средства на газобетонные блоки, и на бетонные полы под рулонные материалы. При проведении ремонтных работ применять для грунтования старых мелящих покрытий и остатков побелки
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none">✓ Выравнивает впитывающую способность✓ Снижает практический расход краски✓ Содержит невымываемый и нелетучий биоцид пролонгированного действия✓ Препятствует вторичному заражению плесневыми грибами, бактериями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л	(8-12), в зависимости от типа материала и его пористости
Массовая доля нелетучих веществ, %	(7±1)
Плотность, кг/л	(1,0±0,1)
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, кисть, малярная щетка
Продолжительность высыхания, +23°C / 50 % относительной влажности воздуха - на отлип	через 1 час. Окрашивание рекомендуется через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха
Блеск	После высыхания на поверхности не должно быть блестящей пленки
Цвет	После высыхания прозрачная бледно-голубая
Хранение	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре (5-35) ⁰ С, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления
Тара	Пластмассовые канистры 3 л, 10 л

см. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	<p>Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности выдержать до грунтования и окрашивания в соответствии с требованиями изготовителя этих материалов, удалить пыль и другие загрязнения.</p> <p>При ремонтных работах удалить механически отслаивающуюся краску, шпатлевку, побелку и прочие непрочные слои. Поверхность выровнять шпатлевкой, шлифовать, убрать пыль</p> <p>Внимание! Не грунтовать поверх старых покрытий из силикатных, силиконовых, органо-силикатных и кремнийорганических красок. Не применять поверх масляно-клеевых шпатлевок. Не грунтовать под нанесение силикатных алкидных красок.</p>
Условия при грунтовании	<p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Температура поверхности не должна быть ниже температуры воздуха. До начала работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода грунтовки</p>
Грунтование	<p>Нанести грунтовку кистью или валиком в два слоя способом «мокрый по мокрому». Допускается нанесение распылением на сильно впитывающие (газобетон) поверхности, например, садовым распылителем с «удочкой». При грунтовании строительных растворов на основе гипсовых вяжущих особенно важно не превышать норму расхода!</p>
Состав	<p>Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, коалесцент, фунгицид, тарный консервант, пеногаситель, краситель</p>
Очистка инструментов	<p>Малярные инструменты очищают водой</p>
Охрана труда	<p>Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой</p>
Охрана окружающей среды	<p>Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки утилизировать как ТБО. Руководствоваться местным законодательством</p>
Изготовитель	<p>ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, http://командор.рф</p>

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.
