

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

16.12.2019



**INTERIOR 7**

**водно-дисперсионная полиакриловая краска**

**для стен и потолков**

**ТУ 20.30.11-063-93296022-2016**

<b>ТИП</b>	Водно-дисперсионная полиакриловая краска для внутренних работ.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для окрашивания новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью, а также мест общего пользования и офисов по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для детских и лечебно-профилактических учреждений и спортивных сооружений.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТ!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода</b>	(8 – 10) м <sup>2</sup> /л в один слой на гладкие подготовленные поверхности. При окрашивании обоев и рельефных поверхностей расход не нормируется.
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	(40 – 65) %. Для колерованной краски не нормируется.
<b>Плотность</b>	(1,00 – 1,35) г/см <sup>3</sup> . Для колерованной краски не нормируется.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть, безвоздушное распыление (рекомендуемое сопло 0,017-0,021"). При необходимости разбавлять водой до 10% по объему.
<b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C по ГОСТ 19007, не более</b>	2 ч
<b>Нанесение следующего слоя</b>	следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Блеск покрытия</b>	Матовое
<b>Базис</b>	База 1, база 3. Краску базы 1 применять как белую и для колеровки в светлые оттенки. Краску базы 3 применять только в колерованном виде.
<b>Цвет</b>	Колеровать пигментными пастами системы «Текномикс» по каталогам «NCS», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
<b>Хранение и транспортирование</b>	При температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), пластмассовые ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), металлические ведра 20 л (наполнение 18 л).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений и пыли. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность старых покрытий обезжирить, промыть водой, шлифовать до матового состояния, удалить пыль. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность чистой водой. Мелящие шпатлеванные поверхности грунтовать водно-дисперсионной грунтовкой «Interior Aqua Primer» согласно технической спецификации на материал. Бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования. При ремонтном окрашивании рекомендуется предварительно определить тип старого покрытия.
<b>Условия при окрашивании</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, краски и воздуха должна находиться в интервале от плюс 10 <sup>0</sup> С до плюс 25 <sup>0</sup> С, относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ рекомендуется выполнить пробное окрашивание на небольшом участке для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лакокрасочных материалов.
<b>Окрашивание</b>	Краску наносить в два слоя валиком, кистью или распылением. Краску перед употреблением перемешать, на первый слой разбавить чистой водой не более чем на 10%, при нанесении второго слоя краску можно не разбавлять. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки при окрашивании впитывающих поверхностей не менее 24 часов. Рабочий раствор краски готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену.
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, диоксид титана, кальцит, коалесцент, пеногаситель, загуститель, тарный консервант.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищать водой.
<b>Охрана труда</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Краска не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При выполнении работ надеть защитные очки и перчатки, при нанесении распылителем - респиратор, обеспечить достаточное проветривание. При попадании краски в глаза немедленно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу смыть водой.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Проливы локализовать. Руководствоваться местным законодательством.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург. Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <a href="http://командор.рф">http://командор.рф</a>

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.

Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.